

## TECHNISCHE DATEN

### VinyFIT®-XL



<b>BELAGSART NACH DIN EN 649:</b>	Heterogene Kunststoff-Planken (PVC)
<b>PLANKENFORMAT:</b>	1.520 mm x 220 mm (Länge x Breite)
<b>ELEMENTSTÄRKE:</b>	5 mm
<b>NUTZSCHICHT:</b>	0,5 mm
<b>NUTZUNGSKLASSE:</b>	33/42
<b>GEWICHT:</b>	11 kg/m <sup>2</sup>
<b>VERLEGUNG:</b>	schwimmend im System mit SoundFIT® Unterlagsmatte
<b>FUSSBODENHEIZUNG:</b>	geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
<b>VERBINDUNG:</b>	UNIFIT®-Technologie
<b>DIMENSIONSSTABILITÄT:</b>	0,1 %
<b>RUTSCHHEMMSTUFE:</b>	R10 / DIN 51130
<b>BRANDVERHALTEN:</b>	Bfl - S1/DIN EN 13501
<b>TRITTSCHALLDÄMMUNG:</b>	7 dB 19 dB im System mit Dämmunterlage SoundFIT®
<b>WÄRMEDURCHLASSWERT:</b>	0,0324 (m <sup>2</sup> K)W 0,0477 (m <sup>2</sup> K)W im System mit Dämmunterlage SoundFIT®
<b>WÄRMELEITFÄHIGKEIT:</b>	0,203 W/(mK) 0,142 W/(mK) im System mit Dämmunterlage SoundFIT®
<b>VERPACKUNGSEINHEITEN:</b>	1 Paket = 6 Planken = 2,01 m <sup>2</sup> 1 Palette = 40 Pakete = 80,4 m <sup>2</sup>

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



**F.W. BARTH & CO. GMBH**

Fuggerstraße 25, 41352 Korschenbroich, [www.bodencouture.de](http://www.bodencouture.de)

Tel.: +49 (0) 2161 - 99 55 99, Fax: +49 (0) 2161 - 99 53 00, E-Mail: [info@bodencouture.de](mailto:info@bodencouture.de)